

規 格 : 社内規格

材料名 : E-0610

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	60±5	63	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	7以上	8.95	
	伸び (%)	300以上	500	
耐熱試験	硬さ変化 (A_{HA})	-	+3	ギヤー式老化試験機 160°C×72時間
	引張強さ変化率 (%)	-	-7	
	伸び変化率 (%)	-	-20	
オゾン劣化試験		-	異状なし	50pphm 20%伸長 40°C×50時間
圧縮永久ひずみ (%)		-	29	大形試験片、25%圧縮 100°C×72時間