

規 格 : 社内規格

材料名 : J-0715-1

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	70±5	68	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	10以上	13.7	
	伸び (%)	200以上	205	
耐熱試験	硬さ変化 (A_{HA})	-	+2	ギヤー式老化試験機 230°C×24時間
	引張強さ変化率 (%)	-	+12	
	伸び変化率 (%)	-	±0	
圧縮永久ひずみ (%)		-	8	大形試験片、25%圧縮 175°C×22時間
浸せき試験	硬さ変化 (S_{HA})	-	±0	JIS No. 1油 175°C×70時間
	引張強さ変化率 (%)	-	-3	
	伸び変化率 (%)	-	+2	
	体積変化率 (%)	-	±0	
	硬さ変化 (S_{HA})	-	±0	IRM 903油 175°C×70時間
	引張強さ変化率 (%)	-	+1	
	伸び変化率 (%)	-	+10	
	体積変化率 (%)	-	+2	