

規 格 : 社内規格

材料名 : L-0601

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	60±5	61	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	10以上	12.2	
	伸び (%)	200以上	320	
耐熱試験	硬さ変化 (A_{HA})	-	+6	ギヤー式老化試験機 150°C×70時間
	引張強さ変化率 (%)	-	+3	
	伸び変化率 (%)	-	-20	
オゾン劣化試験		-	異常なし	50pphm 20%伸長 40°C×72時間
圧縮永久ひずみ (%)		-	18	大形試験片、25%圧縮 150°C×22時間
耐油試験 体積変化率		-	+15	IRM 903 試験油 150°C×70時間