

規 格 : 社内規格

材料名 : YA-3353

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	60±5	58	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	10以上	21.5	
	伸び (%)	500以上	725	