

規 格 : 社内規格

材料名 : YP-4984

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	70±5	71	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	15以上	20.5	
	伸び (%)	400以上	250	
耐熱試験	硬さ変化 (A_{HA})	-	+7	ギヤー式老化試験機 150℃×72時間
	引張強さ変化率 (%)	-	+10	
	伸び変化率 (%)	-	-12	
オゾン劣化試験		-	異常なし	50pphm 20%伸長 40℃×72時間
圧縮永久ひずみ (%)		-	13	大形試験片、25%圧縮 175℃×22時間
浸漬試験	硬さ変化 (S_{HA})	-	-3	IRM 903油 175℃×70時間
	引張強さ変化率 (%)	-	-4	
	伸び変化率 (%)	-	-7	
	体積変化率 (%)	-	+10	