

規 格 : 社内規格

材料名 : YRV-30

試験項目		規格値	実測値	試験条件
常態試験	硬さ (H_A)	30±5	32	ダンベル3号試験片
	引張強さ (MPa)	3以上	7.79	
	伸び (%)	300以上	570	
	比重 (-)	1.02±0.02	1.02	
圧縮永久ひずみ (%)	-	17	大形試験片、25%圧縮 100℃×72時間	